REVAT® CAL ESTUCO

ESTUCO FINO DE CAL ACABADO FRATASADO

DESCRIPCIÓN

REVAT CAL ESTUCO es un mortero fino a base de cal aérea, áridos seleccionados, resinas sintéticas y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo del edificio.



DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998 -1	**CR-CSI**
Producto en polvo	
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	40 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	0,4 - 2,5 N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W0
Adhesión	≥ 0,30 N/mm²

REVAT CAL ESTUCO

APLICACIONES
Acabado decorativo, en base cal, para todo tipo de fachadas y paramentos interiores.

PROPIEDADES
Acabado altamente decorativo. Aplicación de muy fácil ejecución.

SOPORTE
REVAT CAL ENFOSCADO, REVAT CAL FONDO o **PROPAM REVOC,** enfoscados de mortero tradicional, hormigón, pinturas en buen estado, yeso, cartón yeso.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. El enfoscado previo puede hacerse con **PROPAM REVOC** o **REVAT CAL ENFOSCADO,** que ofrece un soporte regular, resistente e impermeable.
2. En caso de aplicarse sobre hormigón liso, éste deberá estar totalmente limpio de restos de desencofrante.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar **REVAT CAL ESTUCO** con un 40% de agua limpia (10 litros de agua por saco de 25 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos y que sea untuosa al tacto.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN
1. Extender la masa de **REVAT CAL ESTUCO** con la ayuda de una llana en un espesor de 2 a 4 mm.
2. Los despieces o juntas de trabajo pueden delimitarse con cinta adhesiva de pintor.
3. El acabado se obtiene al fratasar el material aplicado con una llana de esponja fina y suave.

PRECAUCIONES
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- No aplicar en zonas sumergidas en agua.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
- En aplicaciones exteriores es aconsejable realizar una protección con **REVAT PROTEC ORG.**

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT CAL ESTUCO** es de 3 - 4 kg/m^2.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: blanco - salmón - verde - crema - gris - rojo - beige - azul - piedra.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

